



# MFC (HMR)




vs. MF-MDF (HMR)



# MFC

(High Moisture Resistant)




- ผลิตจากไม้ยางพารา 100%
- เนื้อไม้ภายในเป็นไม้ปาร์ติเกิลเกรดกันชื้น (HMR) สังกะตได้จากสีเขียวกที่ชั้นไส้ของเนื้อไม้

VS.

# MF-MDF

(High Moisture Resistant)



- ผลิตจากไม้ยางพารา 100%
- เนื้อไม้ภายในเป็นไม้เอ็มดีเอฟเกรดกันชื้น (HMR) สังกะตได้จากสีเขียวกที่ชั้นไส้ของเนื้อไม้

## โครงสร้าง

## คุณสมบัติเด่น

ความหนาแน่น	600-730 kg/m <sup>3</sup>	640-800 kg/m <sup>3</sup>
มีความทนทานสูง	✓	✓✓
ทนต่อรอยขีดข่วน	✓	✓
ทนต่อแรงกระแทก	✓	✓
ทนต่อกรดและด่าง	✓	✓
ทนความชื้นได้ดี	✓	✓✓
ผลการทดสอบ แช่น้ำ 24 ชม. (บนไม้ขนาด 18 mm)	ไม่มีการพองตัวเพียง 12%	ไม่มีการพองตัวเพียง 8%
ดูแลรักษาง่าย	✓	✓
ไม้เต็มมิล	✓	✓
ประหยัดเวลาในการผลิต	✓	✓
ราคา	ไม่แพง	แพงกว่า
รูปแบบในการผลิตชิ้นงาน	เหมาะกับเฟอร์นิเจอร์วีวอินครัวและห้องน้ำ เช่น หน้าบานตู้ ชั้นวางของ	